


FLEXLIJMEN



SikaCeram®-204 Medium


C2TE
25kg/zak - 42/pallet
Verbruik: 3,4 kg/m²

Grijs	7,75 l water
Wit	7,25 l water
Max. dikte	10 mm

VOORDELEN:

- Low dust
- Prijs-Kwaliteit-Topper

SUPERFLEXLIJMEN



SikaCeram®-250 StarFix

C2TE S1
25kg/zak - 42/pallet
Verbruik: 3,1 kg/m²

Grijs	7,5 l water
Wit	7,5 l water
Max. dikte	5 mm

VOORDELEN:

- Prijs-Kwaliteit-Topper



SikaCeram®-260 StarFlex

C2TE S1
25kg/zak - 42/pallet
Verbruik: 2,8 kg/m²

Grijs	8-10 l water
Wit	7,75-10 l water
Max. dikte	25 mm

VOORDELEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels en keramisch parket
- Dikbedlijm



SikaCeram®-270 MultiFlow

C2FTE S1
25kg/zak - 42/pallet
Verbruik: 2,9 kg/m²

Grijs	6,25-7,75 l water
Max. dikte	30 mm

VOORDELEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels en keramisch parket
- Kristalliserend & sneldrogend
- Uiterst geschikt voor op anhydriet dekvloeren
- Vochtgevoelige natuursteen
bv.: leisteen, ...



SikaCeram®-290 StarLight


C2TE S1
15kg/zak - 42/pallet
Verbruik: 2 kg/m²

Grijs	8,5-10 l water
Max. dikte	15 mm

VOORDELEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels en keramisch parket
- Lichtgewichtlijm 15 kg
- Comfortlijm
- Ecologisch

HYPERFLEXLIJMEN



SikaCeram®-295 StarS2

C2TE S2
25kg/zak - 42/pallet
Verbruik: 2,7 kg/m²

2 in 1

Grijs	7-9 l water
Max. dikte	10 mm

VOORDELEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels
- Ontkoppelend / Scheuroverbruggend
- Betegelen op verse chape tot max. 5 dagen in dunbedconsistentie
- Ontkoppelen & Verlijmen



SikaCeram®-500 Ceralastic

C2E S2
20kg/zak - 50/pallet
Verbruik: 3,6 kg/m² als tegellijm
6 kg/m² als waterdichte tegellijm

3 in 1

Grijs	4,8 l water
Wanden	4 l water
Max. dikte	5 mm

VOORDELEN:

- Enkelzijdig verlijmen mogelijk van XL-tegels
- Zeer tijdbesparend voor terrassen
- Zeer kostenbesparend voor terrassen
- Beton beschermend & scheuroverbruggend
- Gebruik speciale lijmkam, vereist bij waterdichting
- Waterdichten, Ontkoppelen & Verlijmen

VOEGMORTEL

SikaCeram® CleanGrout

White	Beige
Jasmine	Maple Wood
Light Grey	Light Sand
Silver	Sand
Grey	Caramel
Manhattan	Oak Wood
Ice	Cedar
Ash	Brown
Antracite	Dark Brown
Total Black	Walnut

SikaCeram® EpoxyGrout

Snow
Ivory
Agatha
Moonstone
Petra
Night

Keramische tegel (min. 8mm dikte) / Vochtongevoelige gecalibreerde natuursteen (binnentoepassingen)		SikaCeram® 204 Medium	SikaCeram® 250 StarFix	SikaCeram® 260 StarFlex	SikaCeram® 270 Multiflow	SikaCeram® 290 Starlight	SikaCeram® 295 StarS2	SikaCeram® 500 Ceralastic	
Ondergrond	Formaat	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2FTE S1	C2TE S1	C2TE S2	C2E S2	
Vloer	≤ 30 x 30								
	zand- cementchape zonder vloerverwarming	≤ 60 x 60							
		≤ 100 x 100							
	zand- cementchape met vloerverwarming	parketimitatie							
		≤ 30 x 30							
		≤ 60 x 60							
		≤ 100 x 100							
	houten ondergronden	≤ 45 x 45		primer	primer	primer	primer	primer	primer
	ontvette bestaande tegelvloeren zonder vloerverwarming	≤ 30 x 30	primer	primer					
		≤ 100 x 100	primer	primer					
≤ 30 x 30		primer	primer						
≤ 100 x 100		primer	primer						
Wand	gipskarton, gipsblokken, gipspleister	primer	primer	primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning	
	cellenbeton, metselwerk, keramische tegels	≤ 45 x 45	primer	primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning	
		≤ 100 x 100	primer	primer	primer	primer	primer	mits ondersteuning	
	cementerij, bouwplaten, afdichtingen	≤ 45 x 45							mits ondersteuning
		≤ 100 x 100							mits ondersteuning
		≤ 45 x 45							mits ondersteuning
		≤ 100 x 100							mits ondersteuning

	snel drogend		ja / bij voorkeur
	dubbele verlijming		ja / mogelijk
	ontkoppingsmat		neen / niet mogelijk

De informatie in deze tabel is louter indicatief en verwijst naar veelvoorkomende situaties.

SIKAFLOOR®-01 PRIMER Verpakking bus: 10 kg - 5 kg - 1 kg	verdunnen		verdunnen
Poreuze en niet-poreuze ondergronden Uiterst geschikt voor cement-gebonden vloeren, gips, beton en hout			
SIKAFLOOR®-02 PRIMER Verpakking emmer: 12 kg - 5 kg	niet verdunnen		niet verdunnen
Niet-poreuze ondergronden Uiterst geschikt voor keramiek, natuursteen, gladde beton, metalen en elastische bekleding			
SIKAFLOOR®-03 PRIMER Verpakking bus: 10 kg	niet verdunnen		niet verdunnen
Poreuze en niet-poreuze ondergronden Uiterst geschikt voor anhydriet dekvloeren en isolatiechapes			